

急な雨漏りにも 即時緊急対応!

1回塗りで水をガッチリガード! 濡れた面にもゴリゴリ塗れる!



濡れた面でも
1回塗りで!
高性能緊急防水
**FLEXACRYL
Instant Repair**
溶剤系

缶から直接
ハケ1本!!
溶剤含まず低臭性!
高性能コーティング
**FLEXACRYL
Quick Drying**
水性速乾型



BOSTIK

フレキシアクリル

日本総代理店:
山喜産業株式会社

用途

特に屋根の一般メンテナンス、緊急防水補修に適しています。
広い面積の改修、樋や雨じまいの補修にも使用できます。

施工可能 下地

アスファルト、アスファルト系塗料、コンクリート、モルタル、
フレキ板、レンガ、金属屋根板、硬質PVC、瓦、タイル など



用途に合わせてお選びいただけます

フレキシアクリル 溶剤系	名称	フレキシアクリル 水性速乾型
✓ 濡れた面にも施工可能、直ちに防水機能発揮! ✓ 合成ファイバー入り、タフでフレキシブルなシームレス層を形成!	特長	✓ 溶剤含まず、低臭&速乾! ✓ 湿った面にも施工可能! ✓ 合成ファイバー入り、隙間をブリッジし、耐久的な防水被膜を形成!
● グレイ色・ペースト状・比重 約1.1 ● 施工温度: 5~30℃ ● 主成分: アクリル樹脂、合成ファイバー、溶剤 (アルコール類とエステル類の混合) ● 引火点: >32℃ ● 1kg缶/5kg缶 (塗布量: 1~2kg/㎡) ● 供用温度: -10℃~+85℃ (使用条件による) ● 耐薬品性: 大抵の塩酸溶液、希酸類、アルカリ類に耐えるが、油類、溶剤、一部の洗剤には不可 ● 塗装: 不可	仕様	● グレイ色・ペースト状・比重 約1.1 ● 施工温度: 10℃以上 ● 主成分: アクリル樹脂エマルジョンと合成ファイバー (溶剤含まず) ● 50缶 (塗布量: 1~20/㎡) ● 塗装: 可能
缶の底から充分に攪拌し、均一なペースト状にしてから、ハケで缶から直接1回塗りします (使い捨てのハケをお勧め)。 下地の隙間や割れ目を完全にカバーしてください。 含まれているファイバーで、小さな隙間 (10mm未満) をブリッジします。 塗布量は1~2kg/㎡、雨水がたまる箇所は2kg/㎡。 コテ・ヘラ・コーキングガンなどでも施工可能。	施工方法	缶の底から充分に攪拌し、均一なペースト状にしてから、ハケで缶から直接1回塗りします。下地が湿っていると2回塗りが必要になる場合があります。 下地の隙間や割れ目を完全にカバーしてください。 含まれているファイバーで、小さな隙間をブリッジします。 塗布量は1~20/㎡。 雨が降りそうな時や乾燥しにくい条件がある場合には施工しないでください。
膜厚・気温・湿度により2~3日 (但し、施工直後から耐水性を発揮し、防水機能を果たします)	乾燥時間	乾燥した下地の場合、10℃で約85分後には軽度の雨に耐える