



どんな振動にも耐える、真のゆるみ防止へ。

クイックビス 薄鋼板締結用



SUS410/ステンレス+特殊ワックス

ピタッX PITAX



用途 薄鋼板同士の締結用 ゆるみ防止ビス けらば板金・水切り板金・棟板金などの役物止め

**ピタッ
POINT**
1 初期の締結段階から
効く“しっかり感”

締め始めから部材にピタッと
密着する感覚。
わずかな締め込みでも、
安定した保持力を発揮します。

**ピタッ
POINT**
2 複数方向から
しっかりホールド

ねじ山の工夫により、
締結時にかかる力を分散。
強く、かつ優しく部材を
包み込むように固定します。

**ピタッ
POINT**
3 ズレを許さず
ピタッと固定

部材をしっかりと噛み込み、
ズレや緩みを防止。
長く安心して使える固定力を
実現しています。



試験データ

【ストリッピングトルク(締付最大トルク)】 ねじ締結後に更に締付トルクを加えた最大トルク値(N·m)

対象品	0.4t+0.4t	0.6t+0.6t	0.8t+0.8t
ピタッX (PITAX)	3.37	5.58	8.80
比較品②(ナベ細目)	2.49	3.81	6.79
比較品③(ナベ粗目)	1.64	2.88	5.24

【バックトルク(戻しトルク)】 ねじ締結後に戻しトルクを加えた時の最大トルク値(N·m)

対象品	0.4t+0.4t	0.6t+0.6t	0.8t+0.8t
ピタッX (PITAX)	1.83	2.36	3.76
比較品②(ナベ細目)	0.94	0.95	1.01
比較品③(ナベ粗目)	0.38	0.68	0.94

【引抜耐力】 ねじを引き抜く際の最大抵抗値(N)

対象品	0.4t+0.4t	0.6t+0.6t	0.8t+0.8t
ピタッX (PITAX)	1385	2074	3250
比較品②(ナベ細目)	904	1356	2090
比較品③(ナベ粗目)	760	1308	2264

商品コード	材質	サイズ(d×L)	F(ドリル部)	D(座金径)	入数	ネジ部	仕上げ	適応板厚
PIX4819S	SUS410	4.8×19	6.0	12.7	500本×10箱	13.0	特殊ワックス	合計板厚1.6mmまで



YAMAKI SANGYO co.,ltd.

本社 〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目10番26号
TEL.(3F)06-6764-1101 / FAX.06-6764-1132
TEL.(4F)06-6764-1145 / FAX.06-6764-1131

東大阪 営業所 〒577-0815 東大阪市金物町1-5号
TEL.06-6725-2333 / FAX.06-6723-5816



禁無断掲載

お問い合わせは…

山喜産業(株)

検索